



MOMENT GLET

Pentru egalizarea și netezirea pereților și plafoanelor

PENTRU DENIVELĂRI DE PÂNĂ LA 10 MM

CARACTERISTICI

- glet pe bază de ipsos, pentru interior
- rezistență mare la fisurare

DOMENII DE UTILIZARE

- acoperirea suprafețelor tencuite în mod tradițional și a suprafețelor betoanelor
- permite egalizarea suprafețelor prin încărcări de până la 10 mm într-un singur strat. Suprafața gletuită cu Moment Glet va deveni perfect netedă și de un alb mat
- lipirea plăcilor de gips carton, a pâslei, a elementelor decorative din ipsos sau a materialelor spongioase
- gletul poate fi vopsit după uscare cu vopseluri de dispersie sau pe bază de solvenți organici
- interiorul clădirilor în locuri uscate, fără umiditate permanentă

AMBALARE

- saci din hârtie 20 kg



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Moment Glet poate fi utilizat pe suprafețe uscate, dense, rugoase și curate, lipsite de substanțe antiaderente (grăsimi, bitumuri, praf). Se aplică pe beton, tencuială tradițională, vopseluri de dispersie (rezistente), plăci de gips-carton. Straturile superficiale, nerezistente, vor fi înlăturate. Zugrăvelile pe bază de cleiuri sau var vor fi obligatoriu înlăturate în totalitate, vor fi răzuite după o udare prealabilă și apoi spălate cu apă. Suprafețele din beton și tencuiala tradițională pot fi reparate cu Moment Mortar Universal. Suprafețele lucioase pe care au fost aplicate vopseluri de ulei vor fi asperizate cu glasspapier și apoi desprăfuite. Suprafețele absorbante (ipsos, BCA, silicați sau de proveniență lemnoasă) vor fi grunduite.

MOD DE APLICARE

Moment Glet se va introduce în cantitatea măsurată de apă rece și curată și se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu paletă până la obținerea unei mase uniforme, fără aglomerări. După 3-5 minute se va amesteca din nou. Nu se vor folosi recipiente și ustensile ruginite, murdare sau cu urme de alte substanțe (vopsea, glet întărit, diluanți etc.). Astfel preparat, gletul Moment se va aplica în strat uniform pe suport, cu ajutorul fierului de glet. Straturile aplicate pe perete se pot finisa prin lisare cu fierul de glet cu puțin timp înainte ca materialul să facă priză. După uscare, suprafața poate fi șlefuită cu glasspapier. Praful care se va așeza pe suprafață va fi măturat cu o măturică moale. Se va executa chituiră finală a eventualelor neregularități cu Moment Glet și apoi șlefuirea zonelor chituite. Pentru realizarea unui finisaj final de mare finețe se poate aplica un ultim strat de glet de finisaj pentru obținerea de suprafețe de un alb imaculat. Atât instrumentele, cât și locurile care au fost murdărite cu acest glet se vor spăla cu apă, iar resturile întărite vor fi înlăturate mecanic. Masa pregătită trebuie utilizată într-un interval de aprox. 40 - 60 minute de la preparare.

DATE TEHNICE

Compoziție:	amestec de ipsos cu compuși minerali și aditivi
Densitate:	1,1 kg / dm
Proportia amestecului:	0,35 l apă / 1 kg praf
Timp de punere în operă:	40 - 60 minute
Temperatură de punere în operă:	de la +5°C până la +30°C
Consum orientativ:	aprox. 1,2 kg/m ² /mm
Aderență la suport:	min. 0,5 N/mm
Rezistență la încovoiere după 28 zile:	min. 1,6 N/mm
Rezistență la compresiune după 28 zile:	min. 2,5 N/mm
Timp de uscare:	aprox. 1 zi/ strat de 5 mm

TERMEN DE VALABILITATE ȘI DEPOZITARE

12 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în condiții normale de temperatură și umiditate ale aerului (25°C și 50% UR). A se păstra în ambalajul original, nedeteriorat.

RECOMANDĂRI PENTRU EVACUAREA DEȘEURILOR

Numai ambalajele complet golite pot fi reciclate. Evacuați reziduurile de produs întărit ca deșeuri industriale similare deșeurilor menajere sau într-un recipient de colectare a deșeurilor comerciale/din construcții. Evacuați reziduurile de produs neîntărit ca deșeuri periculoase. Codul pentru deșeul de produs neaplicat este 010410 și pentru deșeul de produs aplicat este 170101.