



# MOMENT ADEZIV PENTRU GRESIE ȘI FAIANȚĂ

## Pentru plăci ceramice la interior și exterior

### LUCRABILITATE FOARTE BUNĂ

#### CARACTERISTICI

- pentru interior și exterior
- lucrabilitate foarte bună

#### DOMENII DE UTILIZARE

- plăci ceramice porțelante (absorbție apă mai mică de 0,5%) la interior. Dimensiunile maxime ale plăcilor neabsorbante 30x30 cm și grosime de min. 6 mm. Se pot placa suprafețe standard nedeformabile
- plăci ceramice absorbante (grupele BIIa, BIIb, BIII) sau din piatră naturală, teracote, la interior și exterior
- montarea plăcilor cu intrados profilat, la interior și exterior pe toate suporturile, având ca liant cimentul

#### AMBALARE

- saci din hârtie 25 kg



### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Adezivul pentru gresie și faianță Moment aderă la toate suprafețele rezistente, curate, uscate, lipsite de substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf). Se vor îndepărta straturile cu rezistență mecanică slabă. Neregularitățile până la 5 mm adâncime pot fi reparate cu adezivul pentru gresie și faianță Moment în ziua anterioară placării.

#### La interior:

Amorsarea cu grund a stratului suport este necesară pentru:

- ▮ tencuieli de ciment și var (vârsta minimă 28 de zile);
- ▮ șape de ciment (vârsta minimă 28 de zile);
- ▮ beton (vârsta minimă 6 luni);
- ▮ beton celular (BCA);
- ▮ plăci de ipsos (umiditate mai mică de 2 %).

Timpul de uscare a amorsei este de max. 4 ore.

#### La exterior:

Se vor amorsa în prealabil suprafețele absorbante.

### MOD DE APLICARE

Conținutul ambalajului se va turna în cantitatea măsurată de apă curată, rece, și se va amesteca cu ajutorul unui mixer electric, până la obținerea unei mase uniforme, fără aglomerări. După 5 minute se va amesteca din nou, iar consistența materialului se mai poate ajusta prin adăugare de apă. Adezivul va fi întins pe suport cu ajutorul unei mistrii dințate. Mărimea acestor dinți va fi aleasă în funcție de mărimea plăcilor. În cazul în care atât mărimea dinților mistriei, cât și consistența adezivului au fost corect alese, placa ceramică apăsată pe adeziv nu se deplasează de pe suprafața verticală, iar adezivul acoperă cel puțin 70% din intradosul plăcii. La exterior și în zonele cu umiditate permanentă, adezivul trebuie aplicat atât pe suport, cât și pe placa ceramică, astfel încât să se obțină o acoperire de 100% a intradosului plăcii ceramice. Plăcile nu se vor înmuia în apă. Ele vor fi montate pe adeziv în cadrul timpului deschis specificat (20 min.). Plăcile nu se vor monta etans. Rostul dintre ele va fi de 2 - 15 mm în funcție de mărimea plăcilor și de condițiile de exploatare. Rosturile vor fi chituite după cel puțin 24 de ore, utilizându-se chituri. Mortarul proaspăt în exces se va curăța cu apă, iar cel întărit cu mijloace mecanice.

### DATE TEHNICE:

Bază:	combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori
Adeziv clasa C1T:	conf. EN 12004:2007+A1:2012
Densitate:	1,42 kg/dm <sup>3</sup>
Proporția amestecului:	6,5 - 7 l apă pentru 25 kg
Temp de punere în operă:	până la 3 ore (min. 90 min.)
Temperatura de aplicare:	+5°C ~ +30°C
Temp deschis:	>20 min.
Temp de maturare:	5 min.
Alunecare:	< 0,5 mm
Rostuire:	după 24 de ore
Rezistență la temperatură:	-30°C ~ +70°C
Temp de ajustabilitate:	20 min.
Aderență în mediu uscat:	> 0,5 N/mm
Aderență în mediu umed:	≥ 0,5 N/mm
Aderență după îngheț/dezghet:	≥ 0,5 N/mm
Aderență după îmbătrânire sub acțiunea căldurii:	≥ 0,5 N/mm
Consum estimat:	între 2 kg și 4,8 kg/m <sup>2</sup>

### TERMEN DE VALABILITATE ȘI DEPOZITARE

12 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în condiții normale de temperatură și umiditate ale aerului (25°C și 50% UR). A se păstra în ambalajul original, nedeteriorat.

### RECOMANDĂRI PENTRU EVACUAREA DEȘEURILOR

Numai ambalajele complet golite pot fi reciclate. Evacuați deșeurile de produs întărit ca deșuri industriale similare deșeurilor menajere sau într-un recipient de colectare a deșeurilor comerciale/din construcții. Evacuați deșeurile de produs neîntărit ca deșuri periculoase. Codul pentru deșeurile de produs neaplicate este 010410 și pentru deșeurile de produs aplicate este 170101.

### RECOMANDĂRI PENTRU SECURITATE

Conținut redus de cromat. Conține ciment. Are o reacție puternic alcalină cu umiditatea, de aceea protejați pielea și ochii. După contactul cu produsul spălați imediat pielea cu multă apă. La contactul cu ochii, se procedează asemănător și se consultă medicul.